


# MasterTop 1273 E



**Ekonomiška, epoksidinė grindų dangos sistema su atspariu slydimui paviršiumi**  
**Paskirtis: vidutinio apkrovimo pramoninėms grindims, kai reikalingas atsparumas slydimui.**


		<b>Sąnaudos :</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gruntas</b>	<b>MasterTop P 604 (ar P622)</b> gelsvas, 2-jų komponentų EP, su užpildu 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Pasirinktinai/ Barstymas smėliu</b>	krosnyje džiovintas kvarcinis smėlis Ø 0,3-0,8 mm, užberiamas tolygiai, be pertekliaus 0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Pasirinktinai/ Išlyginamasis sluoksnis*</b>	<b>MasterTop P 604 (ar P 622)</b> santykiu nuo 1 : 0,5 iki 1:1 su krosnyje džiovintu kvarciniu smėliu , Ø 0,1-0,3 mm 0,6-2,0 kg/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Barstymas smėliu</b>	krosnyje džiovintas kvarcinis smėlis Ø 0,3-0,8mm 2,0-3,0 kg/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Pagrindinė danga</b>	<b>MasterTop BC 372</b> spalvotas, 2-jų komponentų EP, mažos emisijos 0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Sistemos bendras sluoksnio storis</b>	apie 1,0-2,0 mm

## **Pastaba:**

Medžiagų sąnaudos yra orientacinės ir gali didėti priklausomai nuo pagrindo temperatūros, gruoblėtumo ir porėtumo, taip pat neišvengiamų nuostolių įrengimo metu.

- \* Bendros sąnaudos kartu su užpildu. Sąnaudos priklauso nuo santykio su užpildu ir paviršiaus gruoblėtumo.

# MasterTop 1273 E



## Ekonomiška, epoksidinė grindų dangos sistema su atspariu slydimui paviršiumi

Grindų dangos sistema tenkina privalomus standarto reikalavimus, kitos savybės ir techniniai parametrai nustatyti vidaus ir nepriklausomose kokybės kontrolės laboratorijose:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

Degumo klasė Bfl-s1  
DIN EN 13501-1


Stipris gniuždant > 65 N/mm<sup>2</sup>

Atsparumas slydimui R10 (DIN 51130)

Atsparumas dilimui pagal Taber 30 mg  
Taber (1000 R)


Suderinamumas su drėgnu betonu pagal DIN EN 13578

# MasterTop 1273 E



Ekonomiška, epoksidinė grindų dangos sistema su atspariu slydimui paviršiumi


## CE ženklimas pagal EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
11	
127302	
EN 13813: 2002	
Sintetinių dervų danga, skirta naudoti statiniuose EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Esminės charakteristikos	Eksplotacijos savybės
Degumas	Bfl-s1
Ardančių medžiagų išskyrimas	SR
Vandens pralaidumas	NPD
Atsparumas dilimui	< AR 1
Sukibimo stipris tempiant	> B 1,5
Atsparumas smūgiams	> IR 4
Smūgio garso izoliacija	NPD
Garso absorbcija	NPD
Terminis atsparumas	NPD
Cheminis atsparumas	NPD

NPD = No performance determined (reikšmės nenustatytos)

Reikšmės nustatytos vertinant **MasterTop 1273 E** sistemą

# MasterTop 1273 E



**Ekonomiška, epoksidinė grindų dangos sistema su atspariu slydimui paviršiumi**

## PASITEIRAVIMUI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietos atstovus ar tiesiogiai:

BASF Coatings GmbH  
Construction Systems  
Donnerschweer Str. 372  
D-26123 Oldenburg

MB Modernus betonas  
Klebonišio g. 18-2, LT-44104 Kaunas  
Tel.: +370 686 08397

Tel: +49 4413402251

Fax: +41 58 958 3621

[www.master-builders-solutions.basf.de](http://www.master-builders-solutions.basf.de)

Mitglied der



**DGNB**

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council

## Atsakomybės apribojimas:

Atsižvelgiant į labai skirtingas sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lape nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su MB CC ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir nėra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymąsi atsakingas yra tik mūsų produktų gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovių prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produktų ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikšti pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.

**MASTER**<sup>®</sup>  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS