





MasterTop 1324 A

Poliuretalinė sistema asfalto pagrindams, mažos lakių medžiagų emisijos su lygiu, matiniu paviršiumi

Paskirtis: vidutiniškai apkrautoms asfalto grindims pastatų viduje. Gamybos cechams, sandėliams, techninėms patalpoms ir panašiai.


Sąnaudos:

	Gruntas	MasterTop BC 375N spalvotas, 2- K PU, be tirpiklių, santykiu 1 : 0,3 su krosnyje džiovintu kvarciniu smėliu Ø 0,1-0,3 mm	0,5-1,0 kg/m ^{2*}
	Pagrindinė danga	MasterTop BC 375N spalvotas, 2- K PU, be tirpiklių, santykiu 1 : 0,3 su krosnyje džiovintu kvarciniu smėliu Ø 0,1-0,3 mm	2,0-2,5 kg/m ^{2*}
	Apsauginė danga	MasterTop TC 442W spalvotas 2-jų komponentų PU, vandeniniu pagrindu, atsparus UV, šilko matinis	0,08-0,10 kg/m ²
	Papildomai**/ Apsauginė danga jei barstomi dekoratyviniai čipsai	MasterTop TC 442W bespalvis 2-jų komponentų PU, vandeniniu pagrindu, atsparus UV, šilko matinis	0,10-0,15 kg/m ²
	Sistemos bendras sluoksnio storis	apie 2,0-2,5 mm	

Pastaba: Medžiagų sąnaudos yra orientacinės ir gali didėti priklausomai nuo pagrindo temperatūros, gruoblėtumo ir porėtumo, taip pat neišvengiamų nuostolių įrengimo metu.

* Bendros sąnaudos kartu su užpildu.

** Bespalvės apsauginės dangos neapsaugo aromatinių poliuretaninių dangų nuo galimo pageltimo. Būtina naudoti spalvotas alifazines apsaugines dangas.




MasterTop 1324 A

Poliuretalinė sistema asfalto pagrindams, mažos lakių medžiagų emisijos su lygiu, matiniu paviršiumi

Grindų dangos sistema tenkina privalomus standarto reikalavimus, kitos savybės ir techniniai parametrai nustatyti vidaus ir nepriklausomose kokybės kontrolės laboratorijose:

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Efl
Taber testas	< 50mg/1000 R (su MasterTop TC 442 W)
Stipris tempiant	28 N/mm ² (po 7 dienų)
Dekontaminavimo savybė	DIN 25 415, Dalis 1: Įvertinimas: puikiai
Cheminis atsparumas	BPG tyrimo 10,11,12 grupėms, papildomai etanolis (28 paros)
Stipris gniuždant	51,5 N/mm ² (po 7 dienų)
Atsparumas slydimui	R9, R10
Trūkio perdengimas esant 23 °C	A 3 klasė pagal DIN EN 1062-7 reikalavimas > 500 μm, rezultatas = 900 μm


Duomenys apie sukibimo stiprį nustatyti pagal DIN EN 13892-8 standartą su cementiniais pagrindais. Sistemos skirtumas yra gruntas, skirtas naudoti ant bituminių pagrindų statiniuose.



MasterTop 1324 A


Poliuretalinė sistema asfalto pagrindams, mažos lakių medžiagų emisijos su lygiu, matiniu paviršiumi

CE ženklimas pagal EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
12	
132402	
EN 13813: 2002	
Sintetinių dervų danga, skirta naudoti statiniuose EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Degumas	Efl
Ardančių medžiagų išskyrimas	SR
Vandens pralaidumas	NPD
Atsparumas dilimui	< AR 1
Sukibimo stipris tempiant	> B 1,5
Atsparumas smūgiams	> IR 4
Smūgio garso izoliacija	NPD
Garso absorbcija	NPD
Terminis atsparumas	NPD
Cheminis atsparumas	NPD

NPD = No performance determined (reikšmės nenustatytos)

Reikšmės nustatytos vertinant **MasterTop 1324 A** sistemą



MasterTop 1324 A

Poliuretalinė sistema asfalto pagrindams, mažos lakių medžiagų emisijos su lygiu, matiniu paviršiumi

PASITEIRAVIMUI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietos atstovus ar tiesiogiai:

BASF Coatings GmbH
Construction Systems
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

MB Modernus betonas
Klebniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas
Tel.: +370 686 08397

Tel: +49 4413402251

Fax: +41 58 958 3621

www.master-builders-solutions.basf.de

Mitglied der



Atsakomybės apribojimas:

Atsižvelgiant į labai skirtingas sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lapą nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su MB CC ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir nėra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymąsi atsakingas yra tik mūsų produktų gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovių prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produktų ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikšti pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.