

MasterTop BC 372TIX

Dvių komponentų, be tirpiklių, epoksidinė tiksotropinė grindų danga, mažos emisijos (atitinka AgBB)

PRODUKTO APRAŠYMAS

MasterTop BC 372TIX yra dvių komponentų, be tirpiklių, sudėtyje turinti užpildą ir pigmentų, tiksotropinė epoksidinė grindų danga.

PASKIRTIS

MasterTop BC 372TIX yra naudojama kaip švelnios tekštūros danga pastatų viduje, tinkama pramoniniams eksploataavimui nuo mažų iki vidutinių apkrovų. MasterTop BC 372TIX yra įrengiama ant betono ir cementinių pagrindų.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- demonstruoja puikų mechaninį stiprį
- maža lakių medžiagų emisija pagal AgBB, Afsset
- atspari dilimui
- paprasta naudoti
- paprasta valyti ir prižiūrėti, nors ir yra švelnios tekštūros
- ypatingai atspari vandeniu, jūros vandeniu ir nuotekoms, o taip pat daugeliui šarmų, praskiestoms rūgštims, sūrymams, mineralinėms alyvoms, tepalamis ir kurui
- geltonuoja UV poveikyje, tačiau, nejakoja techninių parametrų. Naudojant spalvotą, apsauginį sluoksnį MasterTop TC 442W, išvengsite paviršiaus geltonavimo ir padidinsite atsparumą subražymams

MAIŠYMAS IR UŽNEŠIMAS

MasterTop BC 372TIX komponentai A (derva) ir B (Kietiklis) tiekiami maišymui reikiamu santykio. Prieš maišymą, abu komponentai turi būti išlaikyti vidutiniškai nuo +15 iki +25°C temperatūroje.

Supilti komponentą B į indą su komponentu A. NEMAIŠYTI RANKINIU BŪDU. Maišyti elektromechaniniu lėtų apskuką apie (300 aps. / min.) maišytuvu su specialiu antgaliu mažiausiai 3 minutes. Kelis kartus gerai nugrandyti ir išmaišyti mišinį esantį indo kraštuose ir dugne. Maišytuvo antgalį laikyti pastoviai pamerkta mišinyje, kad neįtraukti oro burbulų. NENAUDOTI PRODUKTO TIESIAI IŠ MAIŠYMO INDO. Gerai išmaišius iki vientisos masés, sumaišytus A ir B komponentus perpilti į kitą talpą ir dar minutę permaisyti.

Sumaišytą MasterTop BC 372TIX išpilti ant paruošto pagrindo ir paskirstyti dantytą glaistykle ar specialia mentele. Iškart, po paskleidimo, paviršių voluoti struktūriniu voletiu judant viena kryptimi.

Produkto kietėjimo laikas priklauso nuo aplinkos, medžiagos ir pagrindo temperatūros. Žemose temperatūrose cheminių reakcijų greitis sumažėja; pailgėja sumaišyto produkto tikimo laikas inde, užnešto produkto tikimo ir kietėjimo laikas. Aukštose temperatūrose didėja cheminių reakcijų greitis, atitinkamai trumpėja visi minėti laikai. Iki produktas pilnai sukietės, medžiagos, pagrindo ir naudojimo temperatūra neturėtų nukristi žemiau minimalios. Po įrengimo, vidutiniškai 24 valandas (esant +20°C), produktą saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu. Šiuo laikotarpiu, esant kontaktui su vandeniu, paviršius gali karbamatizuotis ir / ar pasidaryti lipnus. Abiem atvejais šie plotai turi būti pašalinti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

MasterTop BC 372TIX turi būti užnešamas ant nugruntuoto ar gruntu išlyginto pagrindo. Pagrindas turi būti atlaikantis apkrovas, be trupančių dalelių, o taip pat medžiagų bloginančių sukilimų, tokų kaip tepalai, riebalai, padangų gumos žymės, dažų démės ir kiti teršalai. Pakartotinis pagrindo paruošimas yra būtinas, kai yra pasibaigęs grunto pakartotinio dengimo intervalas. Reikalui esant, gruntuoti dar kartą.

Po paruošimo pagrindo sukilimo su danga stipris tempiant turi būti ne mažiau kaip 1,5 N/mm² (matuojant patikrintu atplėšimo prietaisu, pvz. „Herion“, apkrovos didinimo greitis 100 N/s). Pagrindo likutinė drėgmė turi neviršyti 4% (matuojant, pvz. CM matavimo prietaisu).

Pagrindo temperatūra turi būti mažiausiai 3°C didesnė už tuo metu esančią rasos taško temperatūrą. Turi būti tinkamai įrengtas ir nepažeistas hidroizoliacinis sluoksnis. Be to, būtina laikytis visų kitų reikalavimų įrengiant reaktyviųjų dervų grindų dangas.

SĄNAUDOS

apie 0,7 – 0,8 kg/m² priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo.

Daugiau informacijos rasite MasterTop 1273 S sistemos lapuose.

IRANKIŲ VALYMAS

Įrankius valyti MasterTop CLN 44 arba su izopropanoliu.

PAKUOTĖ

MasterTop BC 372TIX tiekiamas 31 kg kombinuotose pakauotėse.

A brand of

MBCC GROUP

MasterTop BC 372TIX

Dvių komponentų, be tirpiklių, epoksidinė tiksotropinė grindų danga, mažos emisijos (atitinka AgBB)

SPALVOS

MasterTop BC 372TIX yra gaminamas šiu RAL spalvų gama: RAL 7022, 7032, 7035, 7037. Dėl išsamesnės informacijos teirautis vietinio techninio konsultanto.

SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose patalpose +15 - +25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spinduliu ir žemesnių už paminėtas temperatūrų (kristalizavimasis). Maksimalus saugojimo laikas minėtose sąlygose nurodytas pakuotės etiketėje „Best before ...“.

EB REGLAMENTAS 2004/42 (DECOPAINT DIREKTYVA)

Šis produktas atitinka EB direktyvos 2004/42/EB (Decopaint direktyva) reikalavimus ir sudėtyje esančių lakių organinių medžiagų (VOC) kiekis neviršija maksimalios leistinos koncentracijos ribos (2 etapas, 2010).

Pagal EB direktyvą 2004/42/EB, maksimalus leistinas lakių organinių medžiagų kiekis IIA / j produkto kategorijai sb tipo yra 500 g/l (riba: 2 etapas, 2010). Lakių organinių medžiagų kiekis MasterTop BC 372TIX yra < 500 g/l (paruoštame naudoti produkте).

ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Sukietėjės MasterTop BC 372TIX neturi fiziologiskai žalingo poveikio. Naudojant produktą būtina laikytis šių saugos priemonių:

Nešioti tinkamus apsauginius drabužius, akinius ir mūvėti tinkamas pirštines. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją. Nejkvępti garų. Dirbant su produkta nevalgyti, nerūkyti ir nedirbtai arti atviros liepsnos šaltinių. Papildomą informaciją apie saugą, produkto sukeliamus pavojus, transportavimo taisykles ir atliekų likvidavimą rasite atitinkamame produkto saugos duomenų lape. Būtina laikytis visų kitų vienos prekybos asociacijos ir / ar kitų institucijų reglamentų susijusių su darbuotoju dirbančiu su epoksidinėmis dervomis sauga ir higiena.

PASITEIRAVIMUI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietos atstovus ar tiesiogiai:

MB Modernus betonas
Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas
Tel.: +370 686 08397

BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg
Tel: +49 4413402251

Mitglied der



MasterTop BC 372TIX

Dvių komponentų, be tirpiklių, epoksidinė tiksotropinė grindų danga, mažos emisijos (atitinka AgBB)

Techniniai duomenys*				
Maišymo santykis			masės dalimis	100 : 18
Mišinio specifinė masė, tankis	Komp. A Komp. B sumaišyto	esant 23°C esant 23°C esant 23°C	g/cm ³ g/cm ³ g/cm ³	1,71 1,02 1,60
Mišinio klampa	Komp. A Komp. B sumaišyto	esant 23°C esant 23°C esant 23°C	mPa.s mPa.s mPa.s	tiksotropinė 150 6000
Sumaišyto mišinio tikimo laikas		esant 23°C	min	30
Pakartotinio dengimo intervalas/galima vaikščioti		esant 10°C esant 23°C	h d h d	min. 30 max. 3 min. 10 max. 2
Pilnai sukietėja/atsparus cheminiam poveikiui		esant 20°C	d	5
Aplinkos ir pagrindo temperatūra			°C °C	min. 10 max. 30
Leidžiama maksimali santykinė oro drėgmė			%	max. 75
Sukietėjusio produkto*				
Kietumas Shore D po 7 parų				70
Atsparumas dilimui po 28 parų esant 23°C		CS 10, 1kg, 1000aps.	mg	28
Degumas esant 200g/m ²		EN 13501-1	-	A2fl-s1

* Šioje lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir neturėtu būti naudojami kaip pagrindas projektavimui ir specifikacijų sudarymui.

MasterTop BC 372TIX

Dviejų komponentų, be tirpiklių, epoksidinė tiksotropinė grindų danga, mažos emisijos (atitinka AgBB)

CE ŽENKLINIMAS PAGAL EN 13813

BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
13	
237206	
EN 13813: 2002	
Sintetinių dervų danga, skirta naudoti statiniuose EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Degumas	Bfl-s1
Ardančių medžiagų išskyrimas	SR
Vandens pralaidumas	NPD
Atsparumas dilimui	< AR 1
Sukibimo stipris tempiant	> B 1,5
Atsparumas smūgiams	> IR 4
Garso izoliacija	NPD
Garso absorbcija	NPD
Terminis atsparumas	NPD
Cheminis atsparumas	NPD

NPD = No performance determined
 Reikšmės nustatytos vertinant MasterTop 1273 S sistemą

<http://www.dgnb.de/en/>
[www.dgnb-](http://www.dgnb-navigator.de/Navigation/Home?language=en)
[navigator.de/Navigation/Home?language=en](http://www.dgnb-navigator.de/Navigation/Home?language=en)



Atsakomybės apribojimas:

Atsižvelgiant į labai skirtinges sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lape nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su MB CC ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir néra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymasi atsakingas yra tik mūsų produkto gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovii prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produkty ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikštį pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.