

MasterTop CC 715

Apsauginė membrana betonui ir vaškas betoninių grindų priežiūrai eksploatacijos metu.

APRAŠYMAS

MasterTop CC 715 yra paruošta naudoti apsauginė membrana ir vaškavimo mišinys paprastoms ir spalvotoms betoninėms grindims.

Sukietėjęs MasterTop CC 715 suformuoja kietą, atsparų dilimui, vandeniui ir teršalams vaško sluoksnį, kuris palengvina ir atpigina betoninių grindų valymą.

PASKIRTIS

- Betoninių grindų su spalvotais ir natūralios betono spalvos MasterTop paviršiaus kietikliais apsaugai kietėjimo metu.
- Spalvotų ir natūralių betoninių grindų priežiūrai (vaškavimui) eksploatacijos metu.
- Gerai betono išvaizdai.
- Grindų veikiamų tepalų, vandens ir purvo valymo ir priežiūros palengvinimui.
- Grindims viduje ir lauke.

NENAUDOTI

- Kur dėl lygiai užglaistytų, nuvaškuotų grindų gali kilti slidumo pavojus.
- Jei išryškėtų ir būtų nepageidaujami skirtingi gretimų plotų (betonavimų) atspalviai.
- Kur naudojami angliavandenilių turintys tirpikliai, skiedikliai ar valymo medžiagos, kurios eksploatacijos metu gali suminkštinti ar ištirpinti MasterTop CC 715.
- Ant plotų, kurie vėliau bus dengiami plytelėmis, remontiniais mišiniais ar kitomis grindų medžiagomis.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Paprasta ir efektyvi paprasto ir spalvoto betono apsauga kietėjimo metu, apsauginė kietėjimo membrana ir vaškas užnešama vienu kartu.
- Priemonė padedanti pasiekti tikrąjį betono stiprį ir paviršiaus kietumą.
- Nesudėtingas ir tolygus padengimas.
- Atsparus plovimui ir daugkartiniam valymui.
- Paruoštas naudoti. Užnešamas trumpo plauko voleliu.
- Vienspalvis paviršius, kuris nupoliruotas blizga.

KADA NAUDOTI

MasterTop CC 715 užnešamas ant šviežio betono ir/ar pramoninių grindų iš karto kai tik betono paviršius tampa pakankamai kietas ir tinkamas produktui užnešti (paprastai po 2 valandų, bet ne vėliau kaip po 6 valandų nuo galutinio glaistymo) ir yra vis dar drėgnas. Jei dalis betono paviršiaus jau išdžiūvo, jį sudrėkinti prieš produkto užnešimą

nepaliekant vandens balų. Betonai džiūsta daug greičiau esant skersvėjui, aukštai temperatūrai, tiesioginiams saulės spinduliams ir panašiai.

UŽNEŠIMAS

MasterTop CC 715 tiekiamas paruoštas naudoti. Neskiesti skiedikliais. Trumpo plauko voleliu užnešti ploną, tolygų produkto sluoksnį.

Storai užnešus produktas džiūs lėtai ir liks dėmės. Per plonai užnešus produktą gausis netolygi spalva ir bus nepakankama betono kietėjimo apsauga.

Užneštam produktui leisti sukietėti. Kai pirštu prilietus plėvelė nelimpa, grindis galima poliruoti. Nupoliravus MasterTop CC 715 gaunamas blizgantis paviršius.

Dėl MasterTop CC 715 didelio patvarumo, jį pašalinti ypatingai sunku.

SĄNAUDOS

Apsaugai betono kietėjimo metu 50 – 80 ml/m² arba 10 – 15 m²/l.

Grindų priežiūrai, vaškavimui 40 - 62,5 ml/m² arba 16 - 24m²/l.

Jei paviršius yra ypatingai nelygus, sąnaudos gali būti viršytos.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius, nedelsiant po panaudojimo, plauti MasterTop CLN 41, CLN 44 ar acetonu.

PAKUOTĖ

MasterTop CC 715 yra tiekiamas 20 litrų talpose.

SAUGOJIMAS

Laikant originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje, garantinis saugojimo laikas apie 24 mėnesiai.

Prieš naudojimą produktą gerai suplakti.

SVEIKATA & ATSARGUMO PRIEMONĖS

MasterTop CC 715 sudėtyje yra tirpiklių. Nešioti tinkamus apsauginius drabužius, akinius ir mūvėti tinkamas pirštines. Produktas yra degus, nedirbti arti atviros liepsnos šaltinių. Nelaiykite MasterTop CC 715 aukštesnėje nei 32 ° C temperatūroje.

Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, neįkvėpti produkto, būtina dirbti su respiratoriumi. Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

MasterTop CC 715

Apsauginė membrana betonui ir vaškas betoninių grindų priežiūrai eksploatacijos metu.

Techniniai duomenys		
Produkto pagrindas		vaškas tirpikliuose
Spalva		bespalvis
Specifinė masė, tankis	DIN EN ISO 2811-1&-2 20°C	0,85 kg/ltr
Nelakių medžiagų kiekis	DIN EN ISO 3251	28% (vidutinė reikšmė)
Tirpumas	tirpikliuose	
Išlieka stabilus		nuo -4°C iki +50°C (sukietėjęs)
Naudojimo temperatūra		> +5°C (max iki 32 °C)
Membranos efektyvumas	DIN EN 14754-1	> 75% po 72 valandų

Pastaba: šioje lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir neturėtų būti naudojami kaip pagrindas projektavimui ir specifikacijų sudarymui.

MB Modernus betonas

Kleboniško g. 18-2, LT-44104 Kaunas
Tel.: +370 686 08397

Master Builders Solutions Belgium nv

Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com
B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

Atsakomybės apribojimas:

Atsižvelgiant į labai skirtingas sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lape nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su Master Builders Solutions ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir nėra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymąsi atsakingas yra tik mūsų produktų gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovių prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produktų ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikšti pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.